

# Savage Abundance

Manufacturing process  
Tufting 5/64" cut pile

Pile content  
100% PA

Primary backing  
Woven PA

Secondary backing  
Twin back

Pile weight  
ca. 1.320 gr/m<sup>2</sup>

Total weight  
ca. 2.200 gr/m<sup>2</sup>

Pile thickness  
ca. 6 mm

Total thickness  
ca. 8,5 mm

Tuft density  
ca. 300.000/m<sup>2</sup>

Width  
400 cm

Number of colours  
14

Light fastness  
EN ISO 105-B02  
≥ 5-6

Water resistance  
EN ISO 105-E01  
≥ 4-5

Thermal resistance  
TOG : 1.1

Sound insulation  
≥ 25 dB

Fire class  
C<sub>F</sub> -s1 if glued (EN 13501-1)

Characteristics  
Pile outside

Méthode de fabrication  
Tufté 5/64" cut pile

Composition du velours  
100% PA

Support  
Tissé PA

Dossier  
Twin back

Poids du velours  
ca. 1.320 gr/m<sup>2</sup>

Poids total  
ca. 2.200 gr/m<sup>2</sup>

Épaisseur du velours  
ca. 6 mm

Épaisseur totale  
ca. 8,5 mm

Nombre de points  
ca. 300.000/m<sup>2</sup>

Largeur  
400 cm

Nombre de coloris  
14

Résistance à la lumière  
EN ISO 105-B02  
≥ 5-6

Résistance à l'eau  
EN ISO 105-E01  
≥ 4-5

Résistance thermique  
0,11 m<sup>2</sup> K/W

Isolation aux bruits d'impact  
≥ 25 dB

Classement feu  
C<sub>F</sub> -s1 if glued (EN 13501-1)

Caractéristiques  
Velours à l'extérieur

Herstellungsverfahren  
Getuftet 5/64" cut pile

Polmaterial  
100% PA

Trägermaterial  
Gewebe PA

Rückenausrüstung  
Twin back

Polgewicht  
ca. 1.320 gr/m<sup>2</sup>

Gesamtgewicht  
ca. 2.200 gr/m<sup>2</sup>

Poldicke  
ca. 6 mm

Gesamtdicke  
ca. 8,5 mm

Noppenzahl  
ca. 300.000/m<sup>2</sup>

Breite  
400 cm

Farbenzahl  
14

Lichtechtheit  
EN ISO 105-B02  
≥ 5-6

Wasserechtheit  
EN ISO 105-E01  
≥ 4-5

Wärmedurchlasswiderstand  
0,11 m<sup>2</sup> K/W

Trittschalldämmung  
≥ 25 dB

Brandverhaltensklasse  
C<sub>F</sub> -s1 if glued (EN 13501-1)

Besonderheiten  
Flor aussen

Fabricagemethode  
Getuft 5/64" cut pile

Pool Samenstellung  
100% PA

Tuftdoek  
Geweven PA

Rug  
Twin back

Poolgewicht  
ca. 1.320 gr/m<sup>2</sup>

Totaal gewicht  
ca. 2.200 gr/m<sup>2</sup>

Pooldikte  
ca. 6 mm

Totale dikte  
ca. 8,5 mm

Aantal noppen  
ca. 300.000/m<sup>2</sup>

Breedte  
400 cm

Aantal kleuren  
14

Lichtechtheid  
EN ISO 105-B02  
≥ 5-6

Waterechtheid  
EN ISO 105-E01  
≥ 4-5


Warmte doorlaatweerstand  
0,11 m<sup>2</sup> K/W

Geluidsisolatie  
≥ 25 dB

Brandklasse  
C<sub>F</sub> -s1 if glued (EN 13501-1)

Bijzonderheden  
Pool naar buiten

EN 14041 <b>CE</b>
18
Balta - Wakkensteenweg 2 BE - 8710 Sint-Baafs-Vijve
<b>DOP: 1011#IE00CV</b>
Textile Floor Covering EN 1307 Notified Body 2401
www.baltamediabank.com



**PRODIS/GUT nr :  
82D2CFDC**



**SATINO**  
by balta

# Savage Abundance

balta  
carpets



▲ 95



▲ 93



▲ 96



▲ 97



▲ 31



▲ 38



▲ 39



▲ 49




▲ 52



▲ 57



▲ 63



▲ 83



▲ 29



▲ 79