

Kiilto Kerafix



Вологостійкий клей для приклеювання кахельних і керамічних плиток на стінові поверхні.



- світлий колір
- легкий у використанні
- готовий до застосування
- слабкий запах

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для приклеювання керамічних плиток на стіни у внутрішніх приміщеннях. Kiilto Kerafix застосовується також для приклеювання полістирольних плит і плит зі спіненого поліуретану. Не придатний для облицювання плиткою поверхонь, які постійно контактують з водою.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

В якості основи може виступати бетон, цегельна кладка, плита на цементній основі або гіпсова плита. Основа повинна бути сухою, очищеною від пилу і міцною. Основою для керамічних плит може служити також стара, облицьована плитками поверхня або тверде пластмасове покриття (за умови, що приклеєні плитки можна залишити незакладеними на 5 - 7 діб для висихання клею). Стару облицьовану плитками поверхню або тверде пластмасове покриття слід попередньо вимити засобом Kiilto Laattapesu, а пластмасове покриття також відшліфувати для забезпечення адгезії клею.

Клей наноситься на поверхню гладким шпателем, потім вирівнюється зубчастим шпателем. Плитки слід швидше притиснути до поверхні, що облицьовується і укласти їх так, щоб ширина швів була не меншою 2 мм. Розташування плитки і плити можна поправити ще протягом 15 хв. з моменту притиснення їх до поверхні. Закладання швів між плитками проводиться не раніше, ніж через добу після приклеювання. На поверхнях, що не вбирають вологу - не раніше, ніж через 5-7 діб. Процес висихання клею не можна штучно прискорювати.

ВОЛОГІСТЬ ОСНОВИ	Бетон: макс. 4 вагових% або менше 90% RH
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ	+18-25 °C
МОРОЗОСТІЙКІСТЬ	Замерзає (морозостійкий клейовий шов)
ВИТРАТА	1-2 м ² /л в залежності від основи, зубчастості шпателя і розміру плиток
ЩІЛЬНІСТЬ/ПИТОМА ВАГА	1,45 кг/л
ТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА	дисперсія стіренакрілату
ЧАС ДЛЯ РОБОТИ	10-20 хв, в залежності від умов
РОЗМІРИ УПАКОВКИ	1л, 3л
ЗБЕРІГАННЯ	У невідкритій упаковці при температурі вище + 1 °C 18 місяців. Після тривалого зберігання ретельно перемішати клей перед застосуванням.